

### 使用說明及注意事項

請於使用前務必詳閱本安全須知

#### 注意

1. 承受壓力為7~8kg。
2. 承受爆破壓力為20~23kg。
3. 受熱溫度為40~50°。
4. 使用環境不可接觸到任何腐蝕性之溶劑。
5. 管徑公差為正負0.15mm。

### 外形尺寸表

#### 優力膠管



型號	外徑 mm	內徑 mm	長度 m/捲	常用壓力 kg/cm <sup>2</sup>	破壞(耐用)壓力 kg/cm <sup>2</sup>
ZU-0425□	4	2.5	200	7	20
ZU-0604□	6	4	200	7	24
ZU-0805□	8	5	100	7	24
ZU-0806□	8	6	100	6	20
ZU-1065□	10	6.5	100	7	24
ZU-1208□	12	8	100	7	24
ZU-1613□	16	13	100	-	-

□ 顏色表示記號    T 透明    B 黑色    U 藍色

#### 尼龍管



型號	外徑 mm	內徑 mm	長度 m/捲	常用壓力 kg/cm <sup>2</sup>	破壞(耐用)壓力 kg/cm <sup>2</sup>
ZV-0425□	4	2.5	200	11	45
ZV-0604□	6	4	100	11	45
ZV-0806□	8	6	100	7	30
ZV-1075□	10	7.5	100	7	30
ZV-1209□	12	9	100	7	30

□ 顏色表示記號    B 黑色    W 白色